

Unterbodenschaum

Beschreibung:

- Hochdichter Unterbodenschaum
- Reduziert Trittschall
- Mit Fußbodenheizung kompatibel
- Geeignet für die Verlegung unter Klickböden.



Merkmale:

Eigenschaften	Testverfahren	Typisches Ergebnis
Material		Extrudierter Polyethylen (PE)
Form		Rolle
Trittschalldämmung bei Laminaten ohne Unterboden	ISO 140-8 / ISO 717-2	$L_w = 18-20$ dB
Thermische Beständigkeit (R-Wert)	ISO 12667	$0,045$ m ² K/W
Druckfestigkeit (0,5 mm Verformung)	prEN 16354	25 kPa (2,5 Tonnen/m ²)
Unregelmäßigkeiten im Boden werden absorbiert		≤ 1 mm
Dichte		32 kg/m ³

Daten:

Produkt	Länge m	Breite m	Stärke mm	Anzahl m ²	Gewicht kg
Unterbodenschaum	15,80	0,95	2	15	1

Verlegeanweisungen:

Der Boden muss sauber, trocken und eben sein.

Entrollen Sie den ersten Streifen auf dem Untergrund und schneiden Sie ihn mit einem Universalmesser auf die erforderliche Größe. Legen Sie den zweiten Streifen auf Stoß an den ersten (kein Überlappen).

Fahren Sie fort, bis die gesamte Fläche bedeckt ist.

